

K.P.F.の物性

品番	構成(dtex)	捲量	強力(N)	伸度(%)
# 40	110/1x3(Z)	2000m	20.5	23
# 30	167/1x3(Z)	2000m	31.5	23
# 20	260/1x3(Z)	2000m	49.5	24
# 8	167/2x3(Z)	1000m	63.1	25
# 5	280/2x3(Z)	1000m	106.5	25
# 1	280/3x3(Z)	500m	165.2	26
# 0	280/4x3(Z)	500m	219.8	26
# 00	280/6x3(Z)	500m	329.7	27
上記データは弊社測定値であり保証値ではありません。				

JINMA KPFの物性

品番	構成(dtex)	捲量	強力(N)	伸度(%)
# 30	167/1x3(Z)	2000m	30.2	21
# 20	260/1x3(Z)	2000m	44.8	22
# 8	167/2x3(Z)	1000m	61.2	22
上記データは弊社測定値であり保証値ではありません。				